Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

PO - Monobloque de Poliamida (extrusionada) color blanco-crema

Referencia: PO

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos

Se obtienen por un proceso de extrusión -vertido sin presión en moldes (de poliamida fundida)- y enfriamiento controlado, consiguiendo un material mucho más resistente que la poliamida inyectada, al evitar las tensiones internas en el material que provoca el proceso de inyección.
Banda de rodadura dura (85 SHORE D).



Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	55 a 80 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 a 85 mm
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima	1.500 a 9.000 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	100 a 400 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	25,0 a 70,0 mm
Dureza de la Banda	85º SHORE D
Peso	0,72 a 9,80 Kg
Protección del suelo	■■□□□
Resistencia Rodadura	■■□□□
Ruido	■■■■□
Temperatura de trabajo	5 a 40 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
14-48	100 POB6	100	55	60	25,0	Eje Bolas	**1.500**	0,72
14-54	125 POB6	125	55	60	25,0	Eje Bolas	**2.000**	1,50
14-56	150 POB6	150	55	60	30,0	Eje Bolas	**2.500**	2,10
14-60	150 POB8	150	80	85	35,0	Eje Bolas	**3.000**	2,35
14-64	200 POB6	200	55	60	35,0	Eje Bolas	**3.000**	3,20
14-66	200 POB8	200	80	85	45,0	Eje Bolas	**4.500**	4,45
14-72	250 POB8	250	80	85	50,0	Eje Bolas	**6.000**	6,11
14-78	300 POB8	300	80	85	50,0	Eje Bolas	**7.000**	7,50
14-84	400 POB8	400	80	85	70,0	Eje Bolas	**9.000**	9,80

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net